

УДК 539.376; 539.4.

ТАЛЫБЛЫ Л.Х., МАМЕДОВА М.А.

**ОБ УЧЕТЕ ИНКУБАЦИОННОГО ПЕРИОДА НАКОПЛЕНИЯ  
ПОВРЕЖДЕНИЙ В КРИТЕРИИ МАЛОЦИКЛОВОЙ  
УСТАЛОСТИ ВЯЗКОУПРУГОПЛАСТИЧЕСКИХ ТЕЛ ПРИ  
НЕСТАЦИОНАРНЫХ НАГРУЖЕНИЯХ**

Известно, что в процессе деформирования тел происходит накопление повреждений (дефектов), которые при достижении определенного уровня приводят к разрушению [1, 2]. Как показывает экспериментальные данные [3, 4], во многих телах в зависимости от уровней напряжений и температуры процесс накопления повреждений начинается спустя некоторое инкубационное время после начала процесса деформирования. Учитывающие этот факт критерии разрушения для некоторых реономно- наследственных тел при различных нагружениях разработаны в [5-8]. Здесь, принимая в качестве основу методики, разработанные в [1, 2] и в [5-8], приведём один вариант критерия малоциклового усталости вязкоупругопластических тел, например, металлов при повышенных температурах, в случае нестационарных циклических нагружений при предположении о существовании инкубационного периода накопления повреждений.

Пусть  $\sigma_{ij}(t)$ - компоненты тензора напряжений, заданные на отрезке времени  $0 \leq t \leq t_*$ , где  $t_*$ - значение времени  $t$  при разрушении макрочастицы вязкоупругопластического тела. Обозначим:  $\sigma = (S_{ij} S_{ij})^{1/2}$ , где  $S_{ij} = \sigma_{ij} - \delta_{ij} \sigma_{kk} / 3$ ,  $\delta_{ij}$ - символы Кронекера. Предположим, что  $t_1, t_2, \dots, t_k, \dots$  есть точки на оси  $t$ , которые определяют границы участков с монотонным изменением модуля  $\sigma$ . Пусть  $\sigma_k$ - модуль  $\sigma$  на  $k$ -м участке  $t_{k-1} \leq t \leq t_k$  ( $t_0 = 0$ ). Составим разности  $\sigma_k^* = (-1)^k (\sigma_{k-1}(t_{k-1}) - \sigma_k(t))$ . Так как исследуем вязкоупругопластические тела при нестационарных циклических нагружениях, в данном случае, накопление повреждений будет происходить за счёт циклического изменения пластических деформаций и за счёт временных свойств прочности [1, 2]. Исходя из этого, определяющими параметрами повреждаемости примем  $\sigma_k^*$ ,  $\sigma$  и поле температуры  $T$ .

Пусть степень повреждённости макрочастицы тела характеризуется величиной  $\Pi(t)$ . Величину  $\Pi(t)$  определим следующим образом. Пока сохраняется начальное естественное состояние тела  $\Pi = 0$ . Пусть теперь, на некотором интервале  $0 \leq \tau \leq t$  заданы параметры нагружения  $\sigma_{ij}(t)$  и  $T(t)$ .

Предполагаем, что  $\Pi(\tau) = 0$  при временах  $0 \leq \tau \leq t$ , при временах же  $t' \leq \tau \leq t_*$  величина  $\Pi$  однозначно определяется параметрами  $\sigma, \sigma_k^*, T$ , причём, она является функционалом, непрерывным относительно  $\sigma, \sigma_k^*, T$ . В случае  $0 \leq \Pi < 1$ , что имеем место в интервале  $0 \leq \tau \leq t$ , состояние микрочастицы тела прочно. Разрушение наступает в момент  $t_*$ , при котором  $\Pi(t_*) = 1$ .

Рассмотрим следующий функционал

$$\Pi(t) = H(t-t') \left[ f_1(\sigma_k^*, T) + f_2(\sigma, T) + \int_0^t (t-\tau)^{m_1} \varphi_1(\sigma_k^*(\tau), T(\tau)) d\tau + \int_0^t (t-\tau)^{m_2} \varphi_2(\sigma(\tau), T(\tau)) d\tau \right] \quad (1)$$

Здесь  $H(t)$ - единичная функция Хевисайда, функции  $f_1, f_2, \varphi_1, \varphi_2$  предполагаются непрерывными по своим параметрам,  $m_1, m_2$  - константы, величина  $t'$  определяется из условия  $\Pi(t') = 0$ .

$$f_1(\sigma_k^*(t'), T(t')) + f_2(\sigma(t'), T(t')) + \int_0^{t'} (t'-\tau)^{m_1} \varphi_1(\sigma_k^*(\tau), T(\tau)) d\tau + \int_0^{t'} (t'-\tau)^{m_2} \varphi_2(\sigma(\tau), T(\tau)) d\tau = 0 \quad (2)$$

Можно убедиться в том, что при условиях  $m_1 > -1, m_2 > -1$  функционал (1) характеризует повреждаемость, свойства которого приведены выше. При этом соотношение (2) есть условие циклической повреждённости [5-8], определяющее инкубационное время зарождения в теле повреждения  $t'$  при действии  $\sigma_{ij} = \sigma_{ij}(t)$ . Время до разрушения  $t_*$  находится из (1) при условии  $\Pi(t_*) = 1$ :

$$f_1(\sigma_k(t_*), T(t_*)) + f_2(\sigma(t_*), T(t_*)) + \int_0^{t_*} (t_* - \tau)^{m_1} \varphi_1(\sigma_k^*, T) d\tau + \int_0^{t_*} (t_* - \tau)^{m_2} \varphi_2(\sigma, T) d\tau = 1 \quad (3)$$

Соотношение (3) является условием циклической прочности (малоцикловой усталости) вязкоупругопластических тел при нестационарных нагружениях.

Рассмотрим вопрос экспериментального определения материальных функций  $f_1, f_2, \varphi_1, \varphi_2$  и констант  $m_1, m_2$ . Эти величины будем считать универсальными, не зависящими от вида напряжённого состояния. Исходя из этого, воспользуемся результатами экспериментов на длительную прочность при  $\sigma = \sigma_0 = const$  и результатами экспериментов на малоцикловую усталость при постоянной амплитуде напряжений  $\sigma_k^* = \sigma_0^* = const$ .

Пусть известны результаты опытов на длительную прочность при различных  $\sigma = \sigma_0 = const$  и  $T = T_0 = const$ : время зарождения повреждений (материальная функция  $t_1 = t_1(\sigma, T)$ , [3]), время до разрушения (материальная функция  $t_0 = t_0(\sigma, T)$ , [3]) и экспериментальные кривые накопления повреждений  $\Pi_0 = \Pi_0(t, \sigma, T)$ . В рассматриваемом случае  $\sigma_k^* = 0$  ( $t > 0$ ),  $f_1(0, T) = 0$ ,  $\varphi_1(0, T) = 0$ . С учётом этого, из (2) и (3) при различных постоянных  $\sigma = \sigma_0$ ,  $T = T_0$  (при этом  $t'$  переходит на  $t_1(\sigma, T)$ ,  $t_*$  на  $t_0(\sigma, T)$ ) определяются функции  $f_2$  и  $\varphi_2$  (индексы при аргументах опущены):

$$f_2(\sigma, T) = -\frac{t_1^{1+m_2}(\sigma, T)}{t_0^{1+m_2}(\sigma, T) - t_1^{1+m_2}(\sigma, T)} \quad (4)$$

$$\varphi_2(\sigma, T) = \frac{1+m_2}{t_0^{1+m_2}(\sigma, T) - t_1^{1+m_2}(\sigma, T)} \quad (5)$$

При различных  $\sigma = \sigma_0 = const$ ,  $T = T_0 = const$  соотношение (1) с использованием (4), (5) превращается к следующему:

$$\Pi_0(t, \sigma_0, T_0) = H(t - t_1(\sigma_0, T_0)) \frac{t^{1+m_2} - t_1^{1+m_2}(\sigma_0, T_0)}{t_0^{1+m_2}(\sigma_0, T_0) - t_1^{1+m_2}(\sigma_0, T_0)} \quad (6)$$

Соотношение (6) есть уравнение кривых накопления повреждений при постоянных  $\sigma_0$  и  $T_0$ . Поскольку эти кривые могут быть найдены экспериментально, соотношение (6) может быть использовано для определения материальной константы  $m_2$ . Как видим, одна константа  $m_2$ , вообще говоря, должна определяться из нескольких уравнений, что требует использования одного из методов математического приближения.

Теперь пусть известны результаты опытов на малоцикловую усталость при постоянных  $T = T_0 = const$  и при симметричных циклах по напряжениям:  $\sigma_k^* = \sigma_0^* H(t - t_{k-1})$ , где  $\sigma_0^* = const$ ,  $H(t - t_{k-1})$  - единичная функция Хевисайда. Как видим, в рассматриваемом случае нагружения напряжения изменяется скачком в точках  $t = t_k$ . Пусть при этом в зависимости от различных постоянных  $\sigma_k^* = \sigma_0^* = const$ ,  $T = T_0 = const$  будут известными время зарождения повреждения  $t_{1N}(\sigma_0^*, T_0)$  - материальная функция и экспериментальные кривые накопления повреждений  $\Pi_N = \Pi_N(t, \sigma_0^*, T_0)$ . Если исключить из рассмотрения точки  $t = t_k$ , то  $\sigma \approx \sigma^*/2$  при любом  $t$  на отрезке  $0 < t \leq t_*$ . Для данного случая нагружения ( $t'$  превращается на  $t_{1N}(\sigma_0^*, T_0)$ ,  $t_0$  - на  $t_{0N}(\sigma_0^*, T_0)$ ) соотношения (2) и (3) переходят к следующим соотношениям соответственно:

$$f_1(\sigma_0^*, T_0) + f_2\left(\frac{\sigma_0^*}{2}, T_0\right) + \varphi_1(\sigma_0^*, T_0) \frac{t_{1N}^{1+m_1}(\sigma_0^*, T_0)}{1+m_1} +$$

$$\begin{aligned}
 & + \varphi_2 \left( \frac{\sigma_0^*}{2}, T_0 \right) \cdot \frac{t_{1N}^{1+m_2}(\sigma_0^*, T_0)}{1+m_2} = 0, \\
 & f_1(\sigma_0^*, T_0) + f_2 \left( \frac{\sigma_0^*}{2}, T_0 \right) + \varphi_1(\sigma_0^*, T_0) \frac{t_{0N}^{1+m_1}(\sigma_0^*, T_0)}{1+m_1} + \\
 & + \varphi_2 \left( \frac{\sigma_0^*}{2}, T_0 \right) \cdot \frac{t_{0N}^{1+m_2}(\sigma_0^*, T_0)}{1+m_2} = 1.
 \end{aligned}$$

Из этой системы с учётом (4), (5) находим функции  $f_1(\sigma_0^*, T_0)$  и  $\varphi_1(\sigma_0^*, T_0)$ :

$$\begin{aligned}
 f_1(\sigma_k^*, T) &= \frac{t_1^{1+m_2} \left( \frac{\sigma_k^*}{2}, T \right) - t_{1N}^{1+m_2}(\sigma_k^*, T)}{t_0^{1+m_2} \left( \frac{\sigma_k^*}{2}, T \right) - t_1^{1+m_2} \left( \frac{\sigma_k^*}{2}, T \right)} - \\
 & - \frac{t_{1N}^{1+m_1}(\sigma_k^*, T)}{t_{0N}^{1+m_1}(\sigma_k^*, T) - t_{1N}^{1+m_1}(\sigma_k^*, T)} \left[ 1 - \frac{t_{0N}^{1+m_2}(\sigma_k^*, T) - t_{1N}^{1+m_2}(\sigma_k^*, T)}{t_0^{1+m_2} \left( \frac{\sigma_k^*}{2}, T \right) - t_1^{1+m_2} \left( \frac{\sigma_k^*}{2}, T \right)} \right], \quad (7)
 \end{aligned}$$

$$\varphi_1(\sigma_k^*, T) = \frac{1+m_1}{t_{0N}^{1+m_1}(\sigma_k^*, T) - t_{1N}^{1+m_1}(\sigma_k^*, T)} \left[ 1 - \frac{t_{0N}^{1+m_2}(\sigma_k^*, T) - t_{1N}^{1+m_2}(\sigma_k^*, T)}{t_0^{1+m_2} \left( \frac{\sigma_k^*}{2}, T \right) - t_1^{1+m_2} \left( \frac{\sigma_k^*}{2}, T \right)} \right]. \quad (8)$$

В рассматриваемом случае нагружения соотношение (1) с использованием (4), (5), (7) и (8) переходит к следующему:

$$\begin{aligned}
 \Pi_N(t, \sigma_0^*, T_0) &= H(t - t_{1N}(\sigma_0^*, T_0)) \left[ \frac{t^{1+m_2} - t_{1N}^{1+m_2}(\sigma_0^*, T_0)}{t_0^{1+m_2} \left( \frac{\sigma_0^*}{2}, T_0 \right) - t_1^{1+m_2} \left( \frac{\sigma_0^*}{2}, T_0 \right)} + \right. \\
 & \left. + \frac{t^{1+m_1} - t_{1N}^{1+m_1}(\sigma_0^*, T_0)}{t_{0N}^{1+m_1}(\sigma_0^*, T_0) - t_{1N}^{1+m_1}(\sigma_0^*, T_0)} \left[ 1 - \frac{t_{0N}^{1+m_2}(\sigma_0^*, T_0) - t_{1N}^{1+m_2}(\sigma_0^*, T_0)}{t_0^{1+m_2} \left( \frac{\sigma_0^*}{2}, T_0 \right) - t_1^{1+m_2} \left( \frac{\sigma_0^*}{2}, T_0 \right)} \right] \right]. \quad (9)
 \end{aligned}$$

Соотношение (9) является уравнением кривых накопления повреждений по программе нагружения  $T = T_0 = const$ ,  $\sigma_k^* = \sigma_0^* H(t - t_{k-1})$ , которая может быть реализована в условиях эксперимента. Если из таких экспериментов известны кривые накопления повреждений  $\Pi_N(t, \sigma_0^*, T_0)$

(при этом становятся известными также материальные функции  $t_{1N} = t_{1N}(\sigma_0^*, T_0)$ ,  $t_{0N} = t_{0N}(\sigma_0^*, T_0)$ ) и если из эксперимента на длительную прочность известны материальные функции  $t_1(\sigma, T)$ ,  $t_0(\sigma, T)$  и константа  $m_2$ , то соотношение (9) служит определению константы  $m_1$ . Как в случае определения константы  $m_2$ , при определении  $m_1$  следует воспользоваться методами математического приближения.

Таким образом, определены все необходимые функции и константы. Теперь, учитывая (4), (5), (7) и (8) в (1), для величины повреждаемости получим следующее выражение

$$\begin{aligned} \Pi(t) = H(t-t') & \left\{ \frac{t_1^{1+m_2} \left( \frac{\sigma_k^*(t)}{2}, T(t) \right) - t_{1N}^{1+m_2} (\sigma_k^*(t), T(t))}{t_0^{1+m_2} \left( \frac{\sigma_k^*(t)}{2}, T(t) \right) - t_1^{1+m_2} \left( \frac{\sigma_k^*(t)}{2}, T(t) \right)} - \right. \\ & \left. - \frac{t_{1N}^{1+m_1} (\sigma_k^*(t), T(t))}{t_{0N}^{1+m_1} (\sigma_k^*(t), T(t)) - t_{1N}^{1+m_1} (\sigma_k^*(t), T(t))} \left[ 1 - \right. \right. \\ & \left. \left. - \frac{t_{0N}^{1+m_2} (\sigma_k^*(t), T(t)) - t_{1N}^{1+m_2} (\sigma_k^*(t), T(t))}{t_0^{1+m_2} \left( \frac{\sigma_k^*(t)}{2}, T(t) \right) - t_1^{1+m_2} \left( \frac{\sigma_k^*(t)}{2}, T(t) \right)} \right] - \right. \\ & \left. - \frac{t_1^{1+m_2} (\sigma(t), T(t))}{t_0^{1+m_2} (\sigma(t), T(t)) - t_1^{1+m_2} (\sigma(t), T(t))} + (1+m_1) \times \right. \\ & \left. \times \int_0^t \frac{(t-\tau)^{m_1}}{t_{0N}^{1+m_1} (\sigma_k^*(\tau), T(\tau)) - t_{1N}^{1+m_1} (\sigma_k^*(\tau), T(\tau))} \times \right. \\ & \left. \times \left[ 1 - \frac{t_{0N}^{1+m_2} (\sigma_k^*(\tau), T(\tau)) - t_{1N}^{1+m_2} (\sigma_k^*(\tau), T(\tau))}{t_0^{1+m_2} \left( \frac{\sigma_k^*(\tau)}{2}, T(\tau) \right) - t_1^{1+m_2} \left( \frac{\sigma_k^*(\tau)}{2}, T(\tau) \right)} \right] d\tau + \right. \\ & \left. + (1+m_2) \int_0^t \frac{(t-\tau)^{m_2}}{t_0^{1+m_2} (\sigma(\tau), T(\tau)) - t_1^{1+m_2} (\sigma(\tau), T(\tau))} d\tau \right\} \quad (10) \end{aligned}$$

Условие циклической поврежденности (2) с использованием (4), (5), (7) и (8) также преобразуются:

$$\frac{t_{1N}^{1+m_1} (\sigma_k^*(t'), T(t'))}{t_{0N}^{1+m_1} (\sigma_k^*(t'), T(t')) - t_{1N}^{1+m_1} (\sigma_k^*(t'), T(t'))} \times$$

$$\begin{aligned}
& \times \left[ 1 - \frac{t_{0N}^{1+m_2}(\sigma_k^*(t'), T(t')) - t_{1N}^{1+m_2}(\sigma_k^*(t'), T(t'))}{t_0^{1+m_2}\left(\frac{\sigma_k^*(t')}{2}, T(t')\right) - t_1^{1+m_2}\left(\frac{\sigma_k^*(t')}{2}, T(t')\right)} \right] - \\
& \frac{t_1^{1+m_2}\left(\frac{\sigma_k^*(t')}{2}, T(t')\right) - t_{1N}^{1+m_2}(\sigma_k^*(t'), T(t'))}{t_0^{1+m_2}\left(\frac{\sigma_k^*(t')}{2}, T(t')\right) - t_1^{1+m_2}\left(\frac{\sigma_k^*(t')}{2}, T(t')\right)} + \\
& + \frac{t_1^{1+m_2}(\sigma(t'), T(t'))}{t_0^{1+m_2}(\sigma(t'), T(t')) - t_1^{1+m_2}(\sigma(t'), T(t'))} = \\
& = (1 + m_1) \sum_{k=1}^{N'} \left\{ \int_{t_{k-1}}^{t_k} \frac{(t' - \tau)^{m_1}}{t_{0N}^{1+m_1}(\sigma_k^*(\tau), T(\tau)) - t_{1N}^{1+m_1}(\sigma_k^*(\tau), T(\tau))} \times \right. \\
& \times \left. \left[ 1 - \frac{t_{0N}^{1+m_2}(\sigma_k^*(\tau), T(\tau)) - t_{1N}^{1+m_2}(\sigma_k^*(\tau), T(\tau))}{t_0^{1+m_2}\left(\frac{\sigma_k^*(\tau)}{2}, T(\tau)\right) - t_1^{1+m_2}\left(\frac{\sigma_k^*(\tau)}{2}, T(\tau)\right)} \right] d\tau \right\} + \\
& + (1 + m_2) \int_0^{t'} \frac{(t' - \tau)^{m_2} d\tau}{t_0^{1+m_2}(\sigma(\tau), T(\tau)) - t_1^{1+m_2}(\sigma(\tau), T(\tau))} d\tau. \quad (11)
\end{aligned}$$

Критерий малоциклового усталости- условие циклической прочности вязкоупругопластических тел при нестационарных циклических нагрузениях следует из (3) при учёте (4), (5), (7) и (8) или из (10) при условии  $\Pi(t_*) = 1$ :

$$\begin{aligned}
& \frac{t_{1N}^{1+m_1}(\sigma_k^*(t_*), T(t_*))}{t_{0N}^{1+m_1}(\sigma_k^*(t_*), T(t_*)) - t_{1N}^{1+m_1}(\sigma_k^*(t_*), T(t_*))} \times \\
& \times \left[ 1 - \frac{t_{0N}^{1+m_2}(\sigma_k^*(t_*), T(t_*)) - t_{1N}^{1+m_2}(\sigma_k^*(t_*), T(t_*))}{t_0^{1+m_2}\left(\frac{\sigma_k^*(t_*)}{2}, T(t_*)\right) - t_1^{1+m_2}\left(\frac{\sigma_k^*(t_*)}{2}, T(t_*)\right)} \right] - \\
& \frac{t_1^{1+m_2}\left(\frac{\sigma_k^*(t_*)}{2}, T(t_*)\right) - t_{1N}^{1+m_2}(\sigma_k^*(t_*), T(t_*))}{t_0^{1+m_2}\left(\frac{\sigma_k^*(t_*)}{2}, T(t_*)\right) - t_1^{1+m_2}\left(\frac{\sigma_k^*(t_*)}{2}, T(t_*)\right)} + \\
& \frac{t_0^{1+m_2}\left(\frac{\sigma_k^*(t_*)}{2}, T(t_*)\right) - t_1^{1+m_2}\left(\frac{\sigma_k^*(t_*)}{2}, T(t_*)\right)}{t_0^{1+m_2}(\sigma(t_*), T(t_*)) - t_1^{1+m_2}(\sigma(t_*), T(t_*))} =
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= (1 + m_1) \sum_{k=1}^{N_*} \left\{ \int_{t_{k-1}}^{t_k} \frac{(t_* - \tau)^{m_1}}{t_{0N}^{1+m_1}(\sigma_k^*(\tau), T(\tau)) - t_{1N}^{1+m_1}(\sigma_k^*(\tau), T(\tau))} \times \right. \\
&\quad \times \left. \left[ 1 - \frac{t_{0N}^{1+m_2}(\sigma_k^*(\tau), T(\tau)) - t_{1N}^{1+m_2}(\sigma_k^*(\tau), T(\tau))}{t_0^{1+m_2}\left(\frac{\sigma_k^*(\tau)}{2}, T(\tau)\right) - t_1^{1+m_2}\left(\frac{\sigma_k^*(\tau)}{2}, T(\tau)\right)} \right] d\tau \right\} + \\
&\quad + (1 + m_2) \int_0^{t_*} \frac{(t_* - \tau)^{m_2} d\tau}{t_0^{1+m_2}(\sigma(\tau), T(\tau)) - t_1^{1+m_2}(\sigma(\tau), T(\tau))} d\tau. \quad (12)
\end{aligned}$$

Так как, величины  $\sigma_k^*$  определены на отрезке  $t_{k-1} < t < t_k$ , в условиях (11), (12) интегралы, в подинтегральные выражения которых входят  $\sigma_k^*$  заменены через суммы интегралов. В этих соотношениях неизвестное время начала процесса накопления повреждений  $t'$  и неизвестное время до разрушения  $t_*$  связаны с неизвестным числом нагружений до появления повреждений  $N'$  и неизвестным числом нагружений до разрушений  $N_*$  соотношениями

$$t' = \sum_{k=1}^{N'} (t_k - t_{k-1}); \quad t_* = \sum_{k=1}^{N_*} (t_k - t_{k-1}) \quad (t_0 = 0)$$

Наконец отметим, что для материалов, в которых процессы деформирования и накопления повреждений начинается одновременно имеем  $t_1 = 0, t_{1N} = 0$ . В этом случае из (12) следует условие, совпадающее с критерием малоциклового усталости [1, 2].

### Литература

- [1]. Москвитин В.В. *Циклические нагружения элементов конструкций*. -М.: Наука, 1981. 344с.
- [2]. Москвитин В.В., Москвитин Г.В. *Об одном критерии длительной прочности в малоциклового усталости реономных тел*. -В кн.: Материалы Всесоюзного симпозиума по малоциклового усталости при повышенных температурах. -Челябинск, 1974, вып.3, с.84-94.
- [3]. Гольдман А.Я. *Прогнозирование деформационно-прочностных свойств полимерных и композиционных материалов*. -Л.: Химия, 1988. 272с.
- [4]. Уржумцев Ю.С. *Прогнозирование длительного сопротивления полимерных материалов*. -М.: Наука, 1983. 310с.
- [5]. Талыблы Л.Х. *К вопросу деформирования и разрушения вязкоупругих тел при наличии температурного поля*. -Изв. АН СССР. Механика твёрдого тела. 1990. №2. 127-139с.
- [6]. Талыблы Л.Х. *О длительной прочности наследственных тел при произвольных во времени нагружениях*. -Изв. АН Азерб. Респуб. Сер. физ.-тех. и матем. н. 1995, №1-3. 157-166с.
- [7]. Талыблы Л.Х. *К вопросам малоциклового и теоретической усталости*. -Сб.

Трудов I Респ. конф. По механике и математике, посвящ. 50-летию АН Азербайджана, Баку, июнь, 1995. Часть I. Механика. Баку. 1995. 191-196с.

- [8]. Talybly L.Kh. *To the quistion on strain and fracture of hereditary bodies under time arbitrary force and temperature loadings.* –Сб.трудов I Респ.конф. по механике и математике, посвящ. 50-летию АН Азербайджана, Баку, июнь, 1995. Часть I. Механика. Баку. 1995. 186-190с.

**Talıblı L.X., Məmmədova M.Ə.**

**QEYRİSTASİONAR YÜKLƏNMƏLƏRDƏ  
ÖZLÜELASTİKPLASTİK CİSİMLƏRİN  
AZTƏKRARLANAN YORĞUNLUQ KRİTE-  
RİYASINDA ZƏDƏ ƏMƏLƏGƏLMƏNİN  
İNKUBASIYA VAXTININ NƏZƏRƏ ALINMASI  
HAQQINDA**

Özlüelastikplastik cisimlər üçün qeyristasionar təkrarlanan yüklənmələrdə zədələnmələrin inkubasiya vaxtının olması şərti ilə bir aztəkrarlanan yorğunluq kriteriyası hazırlanmışdır.

**Talybly L.Kh., Mamedova M.A.**

**TAKING INTO ACCOUNT THE INCUBATION  
PERIOD OF DAMAGE ACCUMULATION IN  
MINOR CYCLE FATIGUE TEST OF VISCO-  
ELASTIC BODIES UNDER NONSTATIONARY  
LOADINGS**

A minor cycle fatigue test of viscoelastic boadies in case of nonstationary cyclic loadings involving the incubation period of damage accumulation in developed.